

PESO POR HOJA DE LÁMINA NEGRA ROLADA EN FRÍO

CAL.	PULG.	MM.	3'X6'	3'X8'	3'X10'	4'X8'	4'X'10'	KG./M.2
10	0,135	3,42	44,83	59,78	74,72	79,70	99,63	26,79
1/8	0,125	3,18	41,67	55,56	69,44	74,07	92,59	24,90
11	0,120	3,04	39,87	53,16	66,44	70,87	88,59	23,82
12	0,105	2,66	34,87	46,49	58,11	61,98	77,48	20,84
13	0,090	2,28	29,90	39,87	49,83	53,16	66,44	17,87
14	0,075	1,90	24,90	33,20	41,50	44,27	55,33	14,88
15	0,067	1,71	22,43	29,91	37,39	39,88	49,85	13,41
16	0,060	1,52	19,93	26,58	33,22	35,44	44,30	11,91
17	0,054	1,37	17,93	23,91	29,89	31,88	39,85	10,72
18	0,048	1,21	15,93	21,24	26,56	28,33	35,41	9,52
19	0,042	1,06	13,93	18,58	23,22	24,77	30,96	8,33
20	0,036	0,91	11,97	15,96	19,94	21,27	26,59	7,15
21	0,033	0,84	10,97	14,62	18,28	19,50	24,37	6,55
22	0,030	0,76	9,97	13,29	16,61	17,72	22,15	5,96
23	0,027	0,68	8,97	11,96	14,94	15,94	19,93	5,36
24	0,024	0,61	7,97	10,62	13,28	14,16	19,93	4,76
25	0,021	0,53	6,97	9,20	11,61	12,39	15,48	4,16
26	0,018	0,45	5,97	7,96	9,94	10,61	13,26	3,57
27	0,016	0,42	5,47	7,29	9,11	9,72	12,15	3,27
28	0,015	0,38	4,97	6,62	8,28	8,83	11,04	2,97
29	0,014	0,34	4,50	6,00	7,50	8,00	10,00	2,69
30	0,012	0,30	4,00	5,33	6,67	7,11	8,89	2,39
31	0,011	0,27	3,50	4,67	5,83	6,22	7,78	2,00
32	0,0097	0,25	3,23	4,31	5,39	5,75	7,19	1,93
33	0,0090	0,23	3,00	4,00	5,00	5,33	6,67	1,79
34	0,0082	0,21	2,73	3,64	4,56	4,86	6,07	1,63

